



Autovía del Mediterráneo, salida 537  
 04628 ANTAS (Almería)  
 Telf.- 950/619004  
 Fax.- 950/619137

# AISLAYOLA

( Escayola de mano aligerada con perlita)

## CARACTERISTICAS TECNICAS

<b>RESIDUO (tamiz 0.2)</b> .....	10-11 %
<b>TIEMPO DE EMPLEO</b> .....	45min. aprox.
Valor que puede variar según la temperatura, naturaleza del soporte, agua de amasado.	
<b>DUREZA (Producto aplicado y seco)</b> .....	70-90 Shore C
<b>RELACION DE AMASADO (agua/yeso)</b> .....	0,65-0,80
<b>RENDIMIENTO (Por m<sup>2</sup> y cm de espesor)</b> .....	8-9 Kg/m <sup>2</sup>
<b>DENSIDAD APARENTE EN POLVO</b> .....	0.5 gr/cm <sup>3</sup>
<b>DENSIDAD APARENTE DE LA PASTA</b> .....	1.4 gr/cm <sup>3</sup>
<b>RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION</b> .....	> 1.5 N/mm <sup>2</sup>
<b>RESISTENCIA A LA COMPRESION</b> .....	> 5.0 N/mm <sup>2</sup>
<b>DENSIDAD APARENTE DEL PRODUCTO ENDURECIDO</b> ..	0.9 gr/cm <sup>3</sup>
<b>INDICE DE PUREZA</b> .....	> 85%

### **RECOMENDACIONES:**

Aplicar un espesor no inferior a 7 mm.

NOTA: Resultados obtenidos en nuestro Laboratorio.