

1



YESOS, ESCAYOLAS Y DERIVADOS, S.A.

Autovía del Mediterráneo, salida 537

04628 ANTAS (Almería)

Tel. 950/61 90 04

Fax. 950/ 61 91 37

## YESODUR-R

### Yeso de fraguado controlado (aplicación manual)

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>RESIDUO (tamiz 0.2)</b> .....	< 55 %
<b>( tamiz 0.8)</b> .....	< 10 %
<b>I. PUREZA</b> .....	>75 %
<b>TIEMPO DE EMPLEO</b> .....	> 30 min.
Inicio de fraguado .....>=4 minutos	
Final del fraguado ..... >=35 minutos pero <60 min	
Relación Agua/yeso .....entre 100/127 y 100/132	
<b>DUREZA</b> .....	>50 Shore C
<b>RENDIMIENTO</b> .....	12 Kg/m <sup>2</sup>
<b>DENSIDAD APARENTE EN POLVO ( No compactado )</b> .....	aprox. 815 Kg/m <sup>3</sup>
<b>FLEXIÓN</b> .....	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
<b>COMPRESIÓN</b> .....	≥ 5 N/mm <sup>2</sup>

#### **RECOMENDACIONES:**

Utilizar un espesor mínimo de 10 mm.