



Yesos, Escayolas y Derivados S.A.  
Autovía del Mediterráneo, salida 537  
04628 ANTAS (Almería)  
Telf. (950) 61 90 04  
Fax.. (959)61 91 37

## MORTERO M-60

Compuesto por Cemento gris , árido , aditivos orgánicos e inorgánicos.

### A) PRODUCTO EN POLVO

- Densidad aparente del polvo sin compactar ..... 1.470 kg/m<sup>3</sup>
- **Análisis granulométrico**

Abertura de tamiz (mm)	% Residuo Acumulado
2,00 .....	1,8
1,25 .....	14,0
0,8 .....	37,8
0,50 .....	51,3
0,32 .....	60,1
0,20 .....	65,8

### B) PRODUCTO EN PASTA

- Proporción de la mezcla ..... 3 litros/20 kg mortero
- Densidad aparente en pasta ..... 2.092 kg/m<sup>3</sup>
- Consistencia (Mesa de sacudidas) ..... 74 %

### C) PRODUCTO ENDURECIDO

- Densidad aparente, ..... 1.868 kg/m<sup>3</sup>
- Resistencia a flexión, a 7 días, N/mm<sup>2</sup> ..... 0,90
- Resistencia a flexión, a 28 días, N/mm<sup>2</sup> ..... 1,37
- Resistencia a compresión, a 7 días, N/mm<sup>2</sup> ..... 3,94
- Resistencia a compresión, a 28 días, N/mm<sup>2</sup> ..... 7,9



**Yesos, Escayolas y Derivados S.A.**  
Autovía del Mediterráneo, salida 537  
04628 ANTAS (Almería)  
Telf. (950) 61 90 04  
Fax.. (959)61 91 37

## **MORTERO M-60**

### **Resistencia a tracción (Adherencia).**

- Soporte: Fábrica de ladrillo
- Espesor: 1,5 cm
- Edad: 28 días
- Adherencia .....  $>7,0 \text{ daN/cm}^2$

Forma de Rotura: Descohesión en la superficie del soporte.

### ***Nota:***

**Para obtener  $1 \text{ m}^3$  de mortero M-60 amasado, se necesitan:**

1.8 Kg de mortero M-60 en polvo y 270 litros de agua aprox.